

Patinierfarbe

Technisches Datenblatt

Charakteristik

Gebrauchsfertige, lichtechte, schnelltrocknende Farblösung auf Lösemittelbasis.

Anwendungsgebiete

Zur Erzielung von Antikeffekten bei Möbeln und Innenausbauten durch Schattieren/Patinieren. Auch geeignet zum Ausgleichen von Farbunterschieden, zum Korrigieren von Beiztönen und zum Färben von schlecht beizbaren Untergründen (Hartfaserplatten, Spanplatten, Rohrgeflechte).

Verarbeitung/Applikation



Auftragsmethoden: Becher
 Ø Spritzdüse (mm): 0,5–1,0
 Spritzdruck (bar): 2,5

Technische Daten

Verdünnung: keine
 Verarbeitungviskosität: gebrauchsfertig

Trocknung

(bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchte)

staubtrocken: 15 Minuten
 griffest: 1 Stunde

Reinigung

Sofort nach der Verarbeitung die verwendeten Geräte mit CLOU® Zellulose- (Nitro-) Lack-Verdünnung Nr. 790 oder Reinigungsverdünnung reinigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Reste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 11 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen).
 Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre

Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 1).

Besondere Hinweise

Die einzelnen Farbtöne sind untereinander mischbar, so dass Zwischentöne selbst eingestellt werden können.

Bestellhinweise

Artikel-Nr.:	
makoré	1800.00001
goldoliv	1800.00002
nussbaum hell	1800.00003
kirschbaum	1800.00004
eiche mittel	1800.00005
eiche dunkel	1800.00007
nussbaum mittel	1800.00008
nussbaum dunkel	1800.00009
mahagoni	1800.00010
schwarz	1800.00023
orange	1800.00032
blau	1800.00035
rot	1800.00036
weiß	1800.00038
grün	1800.00041



Patinierfarbe

Verarbeitungsanweisung

Vorbehandlung

Der Untergrund muss trocken, sauber, öl-, fett- und staubfrei sein.

Holzoberfläche mit 150–180er Körnung schleifen und entstauben.

Beizen

Die Oberfläche kann mit CLOU®-Beizen im gewünschten Farbton gebeizt werden.

Grundierung

Patinierfarbe nur auf grundierte Flächen, nicht auf Rohholz direkt auftragen. Als Grundierung eignen sich am besten 2K-Systeme.

Mit CLOUCRYL farblos 1-2x grundieren und nach Trocknung über Nacht mit 280er Körnung schleifen und entstauben.

Patinieren

Patinierfarbe mit der Patinierpistole bis zum gewünschten Effekt aufnebeln.

Durch mehrfachen Auftrag von außen nach innen, wobei man die dunkler gewünschten Stellen öfter und stärker anspritzt, wird der typische übergangslose Patiniereffekt erzielt.

Trocknung

(bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchte)

Nach 1–2 Stunden muss ohne Zwischenschliff überlackiert werden.

Abschlussbeschichtung

Patinierfarbe ist mit allen lösemittelhaltigen CLOU® Holzlacken im Spritzverfahren überlackierbar. Es eignen sich besonders seidenmatte oder matte Glanzgrad-Einstellungen. Die entsprechenden Merkblätter sind zu beachten.

Die Verarbeitung von Ballenmattierungen oder Streichlacken ist auf patinierten Flächen nicht möglich.

Diese Information soll und kann nur unverbindlich beraten. Sie basiert auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Die Verfahrensangaben müssen gegebenenfalls den Arbeitsverhältnissen angepasst werden. Alle bisherigen Technischen Merkblätter verlieren hiermit ihre Gültigkeit.



Patinierfarbe

Farbton-Übersicht



01 makoré



02 goldolive



03 nußbaum hell



04 kirschbaum



05 eiche mittel



07 eiche dunkel



08 nußbaum mittel



09 nußbaum dunkel



10 mahagoni

Farbtonabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Daher stets probebeizen und -lackieren.