

# CLOUCRYL

## Rohholzeffektlack CL 23



Starker Schutz für eine natürliche Optik und Haptik

# CLOU®

# Natürlicher Charakter von rohem Holz

Optik, Haptik und matte Oberflächen spielen in der zeitgemäßen Wohnraumgestaltung eine besondere Rolle. Der neue CLOUCRYL Rohholzeffektlack CL23 erhält den natürlichen Charakter frisch geschliffenen, unbehandelten Holzes und verleiht einen pflegeleichten Schutz mit hochbeständigem MATT-LOOK. Die lackierten Oberflächen fühlen sich natur-rau an und erfüllen hohe Ansprüche an Widerstandsfähigkeit und Beanspruchbarkeit. Der 2K-PUR-Schichtlack ist nicht nur für helle Hölzer wie Eiche, Esche, Ahorn, Limba, Fichte oder Buche geeignet, sondern auch für dunkle Hölzer, bestimmte Exoten wie Wengé oder als Überzug für holzfremde Beizfarbtöne wie Weiß, Grau oder Pastellfarben.

CLOUCRYL Rohholzeffektlack CL23 ermöglicht natürlich anmutende Holzoberflächen mit starkem Schutz für anspruchsvolle Ladenbau-, Gastronomie- und Hoteleinrichtungen sowie hochwertige Möbel in Küche, Bad, Büro, Wohn- und Schlafraum.

## Vorteile auf einen Blick

- Moderne supermatte Naturholzoptik
- Lichtecht und farbstabil durch integrierten UV-Filter
- Rationelle Verarbeitung durch schnelle Schleifbarkeit
- Lackierung gebleichter Hölzer möglich
- Chemikalienbeständigkeit nach DIN 68861-1B




# Verarbeitungsbeispiel

CLOUCRYL Rohholzeffektlack CL 23 mit CLOUCRYL-Härter im Mischungsverhältnis 10:1 anrühren. Danach im Spritzverfahren mit 100 g/m<sup>2</sup> grundieren. Nach einer Trocknungszeit von mindestens 1 Stunde mit Körnung 240/280 zwischenschleifen. Direkt nach Zwischenschliff mit 100 g/m<sup>2</sup> endlackieren.

Für die Beschichtung von Oberflächen im Küchenbereich oder solchen, die stärker durch Handschweiß, Fette und Öle belastet werden, sollte CLOUCRYL Rohholzeffektlack CL 23 im Mischungsverhältnis 5:1 mit CLOUCRYL-Härter verwendet werden. Bei diesem Mischungsverhältnis kann sich die Anfeuerung geringfügig erhöhen.



<b>Artikel-Nr.</b>	196.23230	
<b>Glanzgrad</b>	supermatt	
<b>Auftragsmethoden</b>		 Airmix
Ø Spritzdüse (mm):	1,8–2,0	0,23
Spritzdruck (bar):	2,5–3,5	80–100
Auftragsmenge (g/m <sup>2</sup> ):	100	100
Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /Liter):	5	5
<b>Trocknung</b> (bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchte)		
staubtrocken:	15 Minuten	
überlackierbar:	1 Stunde	
stapel-/montagefest:	1 Tag	
<b>Mischungsverhältnis</b>	10:1 mit CLOUCRYL®-Härter	
<b>Topfzeit bei 20 °C</b>	3 Tage	
<b>Verdünnung</b>	20–25 % DD-Verdünnung 29	

**Nutzen Sie die Vorteile des neuen  
CLOUCRYL Rohholzeffektlackes CL 23  
und fordern Sie weitere Informationen an.**

Firma

Name

Straße

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

**Zutreffendes bitte ankreuzen:**

- Ich bin an dem CLOUCRYL Rohholzeffektlack CL 23 interessiert und bitte um eine Produktvorführung.
- Schicken Sie mir das Technische Merkblatt zu dem CLOUCRYL Rohholzeffektlack CL 23.

**Senden Sie Ihre Antwort an die Faxnummer 069 89007-143**

**Wenn Lack auf Holz trifft: CLOU.**  
Unsere Kompetenz für Ihr Handwerk. Seit 100 Jahren.

**CLOU**<sup>®</sup>

Alfred Clouth Lackfabrik GmbH & Co. KG  
Otto-Scheugenpflug-Str. 2 · D-63073 Offenbach/M.  
Telefon 069-89007-0 · www.clou.de  
☎ CLOU-Service: 069-89007-199