



# Die richtige Teak-Pflege für schöne Gartenmöbel!



**1** CLOU Lack-Abbeizer unverdünnt mit Pinsel oder Spachtel mind. 1 mm dick auftragen. Beim Verarbeiten Schutzbrille, Handschuhe tragen und für gute Belüftung sorgen oder im Freien arbeiten.



**2** Lack-Abbeizer 1–2 Std. einwirken lassen bis Krusten oder Blasen entstehen. Bei mehrlagigen Schichten sind unter Umständen zwei Arbeitsgänge notwendig.



**3** Die abgelösten Schichten mit einem Spachtel und CLOU Edelstahlwolle restlos entfernen.



**4** Hartnäckige Altanstriche mit einer Messingdrahtbürste von der Metallfläche entfernen.



**5** Die abgebeizte Fläche gründlich mit Wasser und einem Schwamm reinigen und vor der weiteren Verarbeitung mit Metalllacken gut trocknen lassen.



**6** Die Fläche gleichmäßig mit CLOU Teak-Reiniger einsprühen und 5 min. einwirken lassen.



**7** Den gelösten Schmutz sorgfältig mit einer Wurzelbürste von der Fläche entfernen ...



**8** ... und anschließend mit Wasser abspülen.



**9** Nach Trocknung über Nacht die Fläche mit einem Schleifvlies anschleifen und entstauben.



**10** CLOU Teaköl vor Gebrauch kräftig aufschütteln und mit einem Pinsel gleichmäßig in Holzstrukturrichtung auftragen.



**11** Das überschüssige Öl nach 10 min. mit einem sauberen Baumwolltuch abnehmen. Nach Trocknung über Nacht und einem Zwischenschliff den Auftrag mit einem Schleifvlies wiederholen.



**12** Achtung: Öl getränkte Lappen können zur Selbstentzündung neigen. Lappen nach Gebrauch mit Wasser tränken und glatt ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

