

Universal-Schichtlack 9200



überlackierbar
nach 2 Std.



1 Liter reicht
für ca. 10 m²



1 Liter reicht
für ca. 5 m²



intensiv aufrühren



Charakteristik

Hochwertiger, wasserverdünnbarer, schnell trocknender, farbloser 1K-Klarlack mit sehr guter Anfeuerung, Lichtechtheit, Füllkraft und Schleifbarkeit. Der geschlossene Lackfilm ist beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs- und Pflegemittel, Alkohol und Weichmacher aus Dichtungsprofilen. Handschweißecht und cremebeständig. Umweltschonend, geruchsarm, NMP-frei, phthalatweichmacherefrei (geeignet zur Lackierung von Kinderspielzeug).

Prüfnormen

DIN EN 71 – Teil 3 (für Spielzeug geeignet)
DIN 68861, Teil 1 (chemische Beständigkeit)
DIN 4102-B1 (Schwerentflammbarkeit)
DIN 53160, Teil 1, Teil 2 (Speichel- und Schweißechtheit)
Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen (Z-157.10-66)

Anwendungsgebiete

Als Mehrschichtlack zur offenporigen Lackierung nahezu aller Holzoberflächen im Innenbereich wie Holzfußböden, Parkett, Wohnmöbel oder Kindermöbel. Rutschfeste Lackierungen nach R9 (BGR 181) durch Zusatz von 1 % CLOU Zusatz Antirutsch (gesondertes Merkblatt beachten). Im Buntlackaufbau zur Überlackierung von HYDRO Decklack geeignet.

Technische Daten

Verdünnung:	reines Wasser
Verarbeitungsviskosität:	gebrauchsfertig
Viskosität:	~ 25 sek/DIN 4 mm
Dichte (g/cm ³):	~ 1,025
pH-Wert:	7,5
VOC gem. Decopaint	
Richtlinie 2004/42/EG:	EU Grenzwert für das Produkt (Kat. II A/e): 130 g/l (2010) Das Produkt enthält < 130 g/l

Vorbereitung

Die zu lackierende Fläche muss trocken und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs, Fett und evtl. anderen Verunreinigungen sein. Harzhaltige Hölzer mit Entharzer 499 entharzen.

Verarbeitung / Applikation

(Objekttemperatur > 15 °C, Holzfeuchte 8–12 %)

Rohe Holzoberflächen abgestuft mit Körnung 150–180 schleifen und entstauben. Vor Gebrauch Universal-Schichtlack 9200 gut aufschütteln bzw. aufrühren. Den Lack mit Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren 2–3 x auftragen. Vorgegebene Auftragsmenge pro Schicht beachten. Zwischen jedem einzelnen Auftrag ist ein Zwischenschliff erforderlich – Trocknungszeiten beachten.



Becherpistole

Düse: 1,8 mm/Zerstäuberdruckluft: 2,5–3,0 bar

Düse: 2,0 mm/Zerstäuberdruckluft: 3 bar

(für rutschhemmende Einstellung)



Airmix

Düse: 0,23–0,28 mm/Materialdruck: 80–100 bar



Pinsel



Rollen

Velourswalze: 12 mm

Beizen

Mit CLOU UHB Universal-Holzbeize gebeizte Flächen können sowohl im Streich- als auch im Spritzverfahren überzogen werden. Alle anderen Beizen nur im Spritzverfahren ablackieren, damit der Beizeffekt nicht verwischt wird. Wachsbeize darf generell nicht ablackiert werden.

Trocknung

staubtrocken:	30 Minuten
überlackierbar:	ab 2 Stunden
belastbar:	14 Tage

Optimale Trocknungsbedingungen

- 20 °C Raumtemperatur, 50 % relative Luftfeuchte, ausreichender Luftwechsel

Nach einer Trocknungszeit von ca. 2 Stunden vor dem zweiten Auftrag sorgfältig mit Körnung 240 zwischen-schleifen. Den dritten Auftrag grundsätzlich nach Trocknung über Nacht und Zwischenschliff (Körnung 240) durchführen. Hohe Auftragsmenge und Luftfeuchtigkeit beeinträchtigen die Trocknung. Durch Luftzirkulation (0,5–1,5 m/min.) und Temperaturerhöhung kann die Trocknung verkürzt werden. Die behandelten Flächen über Nacht aushärten lassen, um beim anschließenden Betreten der Fläche keine Fußabdrücke zu erzeugen. Volle Beanspruchung und nebelfeuchte Reinigung ist frühestens nach 14 Tagen möglich.

Reinigung

Sofort nach der Verarbeitung Geräte mit reinem Wasser oder Multi-Spezialreiniger (insbesondere für angetrocknete Rückstände) reinigen.

Lagerung/Entsorgung

In gut verschlossenen Originalgebinden kühl/frostfrei lagern. Lackreste müssen unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. Empfohlene Abfallschlüssel-Nr. gemäß europäischem Abfallverzeichnis: 08 01 12 (eine endgültige Festlegung muss in Abstimmung mit dem regionalen Entsorger erfolgen). Ausgetrocknete Lackreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Haltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde: 2 Jahre

Sicherheitshinweise

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen (WGK 1). Einatmen des Spritznebels vermeiden. Ggf. geeigneten Atemschutz verwenden (z. B. Atemschutzmaske mit Kombinationsfilter DIN 3181-A 2-P 3). Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die bei allen Lacken üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Besondere Hinweise

Bei Verarbeitung in einer wasserberieselten Spritzkabine muss das Koagulierungsmedium, das dem Spritzwasser zugegeben wird, sauer sein. Die ausgefallenen Lackreste abschöpfen und entsorgen. Zur Verarbeitung nur korrosionsbeständige (rostfreie) Werkzeuge und Gefäße verwenden (z. B. Edelstahl oder Kunststoff). Zum Rollen eine microfaserbezogene Versiegelungswalze und zum

Streichen einen Pinsel für Wasserlacke verwenden. Lack-, Werkstück- und Umgebungstemperatur dürfen nicht unter 15 °C liegen (Gefahr von Blasenbildung und Vernetzungsstörung). Gebinde stets verschlossen halten. Inhalt vor Austrocknung schützen (Hautbildung). Vorsicht, dass beim Öffnen des Gebindes keine verkrusteten Lackrückstände in den Lack gelangen. Hautfetten oder Verkrustungen sind unlöslich und nur durch Absieben entfernbar (z. B. durch Nylongewebe). Auf ausreichende Gesamtschichtstärke achten, um einwandfreie Strapazierfähigkeit zu gewährleisten. Spritzgeräte beim Wechsel von Wasserlacken auf lösemittelhaltige Lacke gründlich mit Multi-Spezialreiniger und anschließend mit Waschlösung A durchspülen. Wasserverdünnbare Siegelacke besitzen eine hohe seitenverleimende (kantenverleimende) Wirkung. Um Abrissfugenbildung zu vermeiden, kritische Böden (Parkett auf Fußbodenheizung, Vollholzdielen, Holzpflaster, Schwingböden) mit CLOURETHAN® (Urethanalkydharn-Basis) behandeln.

Pflegehinweise

Die Flächen nur nebelfeucht – niemals nass – reinigen, um schädlichen Feuchtigkeitseinfluss an Fugen oder Stoßkanten zu vermeiden. Für die Reinigung und Pflege von Fußböden, Parkett oder Treppen die Pflegeanleitung gemäß DIN 18356 beachten.

Bestellhinweise

Artikel	Artikel-Nr.	Gebinde			
Universal-Schichtlack 9200 seidenmatt	09200.00000	1L	5L	10L	25L
Universal-Schichtlack 9200 matt	09200.00001				
Universal-Schichtlack 9200 sattmatt	09200.00002				
Universal-Schichtlack 9200 seidenglänzend	09200.00003				
Universal-Schichtlack 9200 glänzend	09200.00004	5 L			

Diese Informationen sollen und können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Versuchsreihen und Erfahrungen. Da wir die Anwendung und Verarbeitung vor Ort nicht beeinflussen können, ist eine Haftung aus dem Inhalt dieses Merkblatts nicht abzuleiten. Die Verfahrensangaben müssen eigenverantwortlich den vorherrschenden Arbeitsbedingungen angepasst werden und die Eignung der Produkte für den beabsichtigten Verwendungszweck ist ggf. durch eine Probeverarbeitung zu prüfen. Unsere Produkte sind für professionelle Verarbeiter hergestellt, die über ein fundiertes Wissen bzgl. der Verarbeitung von Lacken, Lasuren und Beizen verfügen. Bei Unsicherheiten beraten unsere Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen. Diese Beratungen sind, sofern sie nicht schriftlich bestätigt wurden, unverbindlich. Wir gewährleisten selbstverständlich die Qualität unserer Produkte. Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen. Die jeweils neueste Version unserer Technischen Merkblätter finden Sie im Internet unter www.clou.de. Stand Dezember 2020