

Schnellinfo für Lacke und Beizen

| | Artikel | Mischungsverhältnis (Volumen) | Topfzeit | Verdünnung | Airmix / Airless | Becherpistole | | | Airmix Spritzdruck (bar) | Airmix Zerstäuberluft (bar) | Airmix Düse (mm) | Becherpistole Spritzdruck (bar) | Becherpistole Düse (mm) | Ergiebigkeit (m ² / Liter) | Staubtrocken nach (Min.) | Schleifbar Überlackierbar nach (Std.) | Belastbar nach (Tagen) | chemikalienbeständig | schwerentflammbar | |
|--------------------------------------|---|--|------------------|---|------------------|---------------|---|---------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| LACKE AUF LÖSEMittelBASIS | MONOSIEGEL^N matt, seidenmatt, glänzend | | | Nitro-Verdünnung 790 | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 1–2 | 0,23 | 2,5–3,5 | 1,5–1,8 | 5 | 15 | 2 | 14 | DIN 68861-1B | | |
| | CLOURETHAN[®] matt, seidenmatt, glänzend | | | Verdünnung für CLOURETHAN [®] | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 2,5–3,5 | 1,5–1,8 | 8–12 | 60 | über Nacht | 7 | DIN 68861-1B | | |
| | Treppen Hartwachs-Siegel | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 40–80 | 0,5–1 | 0,23 | 2–3 | 1,6–1,8 | 11–13 | 60 | 4 | 7 | DIN 68861-1B | | |
| | DD-Lack SST matt, seidenmatt, glänzend | 2:1 mit DD-Härter SST | 6 Std. | DD-Verdünnung 29 | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 1–2 | 0,23 | 2,5–3,0 | 1,5–1,8 | 6 | 30 | 2 | 7 | | | |
| | CLOUCRYL[®] 2012 seidenmatt, matt, sattmatt, glänzend, seidenglänzend, | 10:1 mit CLOUCRYL [®] -Härter | 2 Tage | DD-Verdünnung 29 | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 1–2 | 0,23 | 2,5–3,5 | 1,5–1,8 | 5 | 15 | 2 | 12–14 | | DIN 68861-1B | DIN 4102-B1 |
| | CLOUCRYL[®] Express-Klarlack | 10:1 mit CLOUCRYL [®] -Härter | 18 Std. | DD-Verdünnung 29 | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 1–2 | 0,23 | 2,5–3,5 | 1,5–1,8 | 5 | 15 | 2 | 2 | | DIN 68861-1B | DIN 4102-B1 |
| | CLOUCRYL[®] Aufhell-Schichtlack | 10:1 mit CLOUCRYL [®] -Härter | 3 Tage | DD-Verdünnung 29 | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 1–2 | 0,23 | 2,5–3,5 | 1,5–1,8 | 5 | 15 | 1 | 12–14 | | DIN 68861-1B | |
| | CLOUCRYL[®] Füll & Finish | 5:1 mit CLOUCRYL [®] -Härter | 8 Std. | DD-Verdünnung 29 | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 1–2 | 0,23 | 2,5–3,5 | 1,5–1,8 | 5 | 15 | 3–4 | 12–14 | | DIN 68861-1B | DIN 4102-B1 |
| | CLOUCRYL[®] Füll- & Hochglanzlack | 2:1 mit CLOUCRYL [®] -Härter | 6 Std. | DD-Verdünnung 29 | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 1–2 | 0,23 | 2,5–3,5 | 1,5–1,8 | 5 | 60 | 16 | 12–14 | | | |
| | CLOUCRYL[®] Spritzfüller | 10:1 mit CLOUCRYL [®] -Härter | 8 Std. | DD-Verdünnung 29 | ✓ | ✓ | | | 60–150 | 1–2 | 0,33–0,41 | 2,5–3,5 | 2,0–2,5 | 3 | 30 | 6 | | | DIN 68861-1B | DIN 4102-B1 |
| | CLOUCRYL[®] Universal Spritzfüller UF | 10:1 mit CLOUCRYL [®] -Härter | 8 Std. | DD-Verdünnung 29 | ✓ | ✓ | | | 60–150 | 1–2 | 0,33–0,41 | 2,5–3,5 | 2,0–2,5 | 3 | 30 | 3 | | | | |
| CLOUCRYL[®] Decklack | 10:1 mit CLOUCRYL [®] -Härter | 2 Tage | DD-Verdünnung 29 | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 1–2 | 0,23 | 2,5–3,5 | 1,5–1,8 | 6–8 | 20 | über Nacht | 14 | | DIN 68861-1B | DIN 4102-B1 | |
| WASSERBASIERTE LACKE | WL-Treppen- und Parkettlack matt, seidenmatt, seidenglänzend | | | bei Bedarf bis 5 % reines Wasser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 80–100 | 1–2 | 0,28 | 2,5–3,0 | 1,8 | 5–6 | 30 | 3–4 | 14 | | DIN 68861-1B | DIN 4102-B1 |
| | Universal-Schichtlack 9200 matt, seidenmatt, seidenglänzend | | | bei Bedarf reines Wasser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 80–100 | 1–2 | 0,23 | 2,5–3,0 | 1,8 | 5 | 30 | 2 | 14 | | DIN 68861-1B | DIN 4102-B1 |
| | HYDRO Treppenlack seidenglänzend, seidenmatt, matt | | | bei Bedarf reines Wasser | ✓ | ✓ | | | 40–80 | 0,5–1,5 | 0,28–0,33 | 2,0–3,0 | 2,0 | 5 | 30 | 2 | 14 | | DIN 68861-1B | |
| | HYDRO Möbellack seidenglänzend, seidenmatt, matt | | | bei Bedarf reines Wasser | ✓ | ✓ | | | 40–80 | 0,5–1,5 | 0,28–0,33 | 2,0–3,0 | 2,0 | 5 | 30 | 2 | 14 | | DIN 68861-1B | |
| | HYDRO SUPERIT 2K seidenglänzend, seidenmatt, matt | 10:1 mit HYDRO Härter H1 | 3 Std. | | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 1–2 | 0,23–0,28 | 3,0 | 1,8 | 5 | 30 | 4 | 14 | | DIN 68861-1B | |
| | HYDRO Schnellschleiffüller | | | bei Bedarf bis 5 % reines Wasser | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 1–2 | 0,28 | 3,0 | 2,0–2,5 | 7 | 30 | 1 | 14 | | | |
| | HYDRO Spritzfüller | | | bei Bedarf bis 5 % reines Wasser | ✓ | ✓ | | | 40–80 | | 0,28 | 3,0 | 2,0–2,5 | 6 | 60 | 3 | | | | |
| | HYDRO Decklack | | | bei Bedarf bis 5 % reines Wasser | ✓ | ✓ | | | 80–100 | 0,5–1,5 | 0,28 | 3,0 | 2,0–2,5 | 5 | 30 | über Nacht | | | | |
| BEIZEN | Rustikalbeize | | | bei Bedarf mit Rustikalbeize Nr. 08 farblos oder Nitro-Verdünnung 790 | | ✓ | ✓ | Ballen | | | | 2,0–3,0 | 1,5–1,8 | 10–15 | 10 | 2 | | | | |
| | kf-Beize | | | bei Bedarf mit kf-Beize Nr. 2200 farblos | | ✓ | ✓ | | | | | 2,0–3,0 | 1,5–1,8 | 7–8 | 30 | 8 | | | | |
| | UHB Universal-Holzbeize | | | bei Bedarf mit UHB Nr. 2520 farblos | | ✓ | ✓ | | | | | 2,0–3,0 | 1,5–1,8 | 6–8 | 30 | 6 | | | | |
| | Nadelholzbeize | | | bei Bedarf mit Nadelholzbeize Nr. 27400 farblos | | ✓ | ✓ | | | | | 2,0–3,0 | 1,5–1,8 | 5–8 | 30 | 12 | | | | |
| | CLOUCOLOR-Beize | | | bei Bedarf mit CLOUCOLOR-Beize farblos | | ✓ | ✓ | | | | | 2,0–3,0 | 1,5–1,8 | 7–8 | 30 | 8 | | | | |
| | Wachsbeize | | | bei Bedarf mit Wachsbeize Nr. 5520 farblos | | ✓ | ✓ | | | | | 2,0–3,0 | 1,5–1,8 | 6–8 | 30 | über Nacht | | | | |

*Beizen nicht decopaintrelevant, da nicht schichtbildend