

Renovierung leicht gemacht: Gemütlichkeit in neuem Glanz!













Schmutz, Fett und Kleberückstände auf dem Schaukelstuhl sorgfältig mit CLOU EV-Verdünnung entfernen.



Zur Ausbesserung von Löchern, Schrammen, Rissen oder Fugen im Holz die Unebenheit mit Körnung 180–240 leicht anschleifen und entstauben.



AQUA CLOU Holzpaste im Farbton Nussbaum dunkel fest in die Schadstelle drücken, gut verspachteln und trocknen lassen. Vorab testen, ob der Farbton zur Endlackierung passt.



Nach 2-3 Std. Trocknung die Holzpaste-Überreste mit Körnung 240 zum gleichen Niveau der Holzoberfläche planschleifen ...



... und das Möbelstück komplett mit Körnung 240–280 anschleifen und sorgfältig entstauben.



CLOU Möbel-Lasur-Lack im Farbton Nussbaum dunkel unverdünnt, nicht zu satt auftragen und 1 Std. trocknen lassen. Auftrag nach Zwischenschliff mit CLOU Stahlwolle 000 wiederholen.



Über Nacht trocknen lassen für strapazierfähige Oberflächen Möbelstück mit CLOU Stahlwolle 000 nochmals leicht anschleifen und entstauben.



CLOU Holz-Siegel zu 20% mit CLOU EV-Verdünnung mischen und lackieren. Wenn nötig, Auftrag nach Trocknung über Nacht und Zwischenschliff mit CLOU Stahlwolle 000 wiederholen.



